

Проволока DT-ECO 308

Производитель: Dratec

Классификация

ISO 14343-A : G/W 19 9 L Si
ISO 14343-B : SS308LSi
ASTM/AWS/SFA-5.9: ER 308LSi

Назначение и применение

Проволока сплошного сечения с низким содержанием углерода для сварки и наплавки коррозионностойких и аустенитных сталей, работающих при температурах от – 196°С до + 350°С.

Химический состав наплавленного металла, %


C	Si	Mn	Cr	Ni	Fe
0,02	0,85	1,75	19,0	9,5	основа

Механические свойства


Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (20°С)
390	590	35	70

Защитный газ (ISO 14175): M11, M12, M13
Полярность: =(+)


Виды упаковки




Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
BS300	300	51,5	103	15-20




Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K300	300	180	103	15-20




Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D100	100	16,5	45	0,5-1
D200	200	50,5	55	2-5
D300	300	51,5	103	15-20



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
K435/70	435	300	70	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Внутренний диаметр, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
SH370	370	305	90	10-15
SH390	390	305	90	15-20
SH400 (VA)	400	305	100	20-25



Обозначение	Наружный диаметр, d_1	Диаметр посадочного отверстия, d_2	Ширина, b	Вес наматываемой проволоки, кг
D760 Holz	760	41	293	250