

Пруток Alumat AlMg5

Производитель: Alumat

Классификация

AWS – 5356; EN ISO – AlMg5Cr(A).

Назначение

Присадочные прутки для аргодуговой сварки изделий из алюминиево-магниевых сплавов с содержанием магния не более 5,5 %.

Области применения

Применяется при производстве сварных металлоконструкций в авиастроении, судостроении, при производстве автобусов, железнодорожных вагонов, резервуаров и емкостей.

Химический состав наплавленного металла, %

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Be	Al
0,25	0,4	0,1	0,05 – 0,20	4,5 – 5,5	0,05 – 0,25	0,10	0,06 – 0,20	0,0003	основа

Механические свойства наплавленного металла

Предел прочности (Rm), N/mm ²	Относительное удлинение (A), %
240 – 280	10 – 15

Диаметры

TIG: 1,6 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 5,0 мм

Упаковка

Картонные коробки по 5 кг и 10 кг.