

Пруток DT-CuSn

Производитель: Dratec

Классификация

EN ISO 24373: ~S Cu 1898 (CuSn1)

AWS-A5.7: ER Cu

Назначение и применение

Пруток для сварки чистой меди.

Химический состав наплавленного металла, %

Cu	Sn	Si	Mn
основа	0,8	0,3	0,3

Механические свойства

Предел текучести (Rp), N/мм ²	Предел прочности (Rm), N/мм ²	Относительное удлинение (A5), %	Ударная вязкость (Av), J (20°C)
100	220	30	70

Защитный газ (ISO 14175): I1

Полярность: =(-)